

改訂日 2025年12月1日

日本製紙株式会社

## ピンクリボンPPC 品質規格書

| 項目       |                  | 規格値                                    | 試験規格         |
|----------|------------------|--|--------------|
| 坪量       | g/m <sup>2</sup> | 64-1+5                                 | JIS P 8124   |
| 厚さ       | μm               | 89±3                                   | JIS P 8118   |
| 平滑度      | 表                | sec                                    | JIS P 8155   |
|          | 裏                |  |              |
| クラークこわさ  | 縦                | cm <sup>3</sup> /100                   | JIS P 8143   |
|          | 横                |  |              |
| ペン書きサイズ度 |                  | 4≤                                     | J.TAPPI No12 |
| ISO白色度   | %                | 91.0±3.0                               | JIS P 8148   |
| 表面抵抗率    | Ω/□              | 1×10 <sup>10</sup> ～5×10 <sup>12</sup> |              |
| 古紙パルプ配合率 | %                | —                                      |              |

注)試験環境は温度23±1°C、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。

※本品質規格書の有効期限: 2027年3月31日まで