

改訂日 2025年1月24日

日本製紙株式会社

リボンスタANDARD 品質規格書

| 項目       |                  | 規格値                                    | 試験規格                                      |
|----------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 坪 量      | g/m <sup>2</sup> | 64 -1+5                                | JIS P 8124                                |
| 厚 さ      | μ m              | 89±3                                   | JIS P 8118                                |
| 平滑度      | 表                | 15≤                                    | JIS P 8155(王研)<br>もしくは<br>JIS P 8119(ベック) |
|          | 裏                | 15≤                                    |                                           |
| クラークこわさ  | 縦                | 60≤                                    | JIS P 8143                                |
|          | 横                | 25≤                                    |                                           |
| ペン書きサイズ度 |                  | 4≤                                     | J.TAPPI No12                              |
| ISO白色度   | %                | 82.0±3.0                               | JIS P 8148                                |
| 表面抵抗率    | Ω/□              | 1×10 <sup>10</sup> ~5×10 <sup>12</sup> |                                           |
| 古紙パルプ配合率 | %                | —                                      |                                           |

注)試験環境は温度23±1℃、湿度(50±2)%r.h. (JIS P 8111)

※規格値については、品質の維持／向上のため変更することがあります。変更時には、webにて掲載いたします。

※個々の測定方法は該当JIS/J. TAPPIに準じます。

※本品質規格書の有効期限：2026年3月31日まで