

SHIELDPLUS 銘柄と特性値について

2017/10 現在

銘柄と特性値				
銘柄		シールドプラス(晒)		シールドプラス(未晒)
米坪	g/m ²	66	136	66
紙厚	μm	約70-80	約160-170	約80-90
酸素透過度	cc/m ² ·atm·day	約1-5	約1-5	約1-5
色味		白色	白色	茶色
標準巾	mm	1,000	1,000	1,000
巻取入数 (1,000m/巻)		2	2	2

* このデータは参考値であり、保証値ではありません。

* 米坪は表示坪量であり、実測米坪ではありません。

* 酸素透過度の測定

バリア塗工面にLLDPEを30μラミネートし、23℃、0%RH環境下にて測定 (JIS K7129に準拠)

* 原反は1,000mm巾で在庫しております。

《安全性》

厚生省告示第370号に適合しております。

日本製紙連合会『食品に接することを意図した紙・板紙自主基準』に準拠し、生産しています。

《注意事項》

食品の直触れ用途でのご使用は、意図しておりません。

バリアコート面への水分付着には十分ご留意ください。